

HOWEN

60X120 — 23,62"X47,24" / 60X60 — 23,62"X23,62" / 30X60 — 11,81"X23,62"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		DESPLIZAMIENTO GLIDE			Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage					P.D. Limpieza Cleaning				Aditivos Agua Piscina	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)							
UNE-ENV 12633:2003	DIN 51130**				DIN 51097**	Cloruro Amónico. Ammonia Chloride	Additive pools water		Ácido Clorhid.	Ácido Cítrico.	Hidróxido Potásico	Ácido Clorhid.		Ácido Láctico	Hidróxido Potásico	Con Acción Trazante	Con Acción Química Oxidante	Con Acción Fílmica	Resistencia a la helada	Resistencia a la flexión	
PÉNDULO PENDULUM	RAMPA RAMP				PIE DESCALZO BARE FOOT				Hydrochloric Acid	Citric Acid	Potassium Hydroxide	Hydrochloric Acid		Lactic Acid	Potassium Hydroxide	Tracing Action	Chemical Oxidize Action	Filmic Action	Frost Resistance	Bending Resistance	
60X120	Walnut	8	3	1500	2	R11		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	8	3	1500	2	R11		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
60X60	Walnut	8	3	1500	2	R11		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	8	3	1500	2	R11		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
30X60	Walnut	8	3	1500	2	R11		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	8	3	1500	2	R11		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

EMBALAJE / PACKING LIST

	Pcs / Cajas Pcs / Box	M2 / Cajas Sqm / Box (aprox.)	Kg / Cajas Kg / Box	Cajas / Palet Boxes / Pallet	M2 / Palet Sqm / Pallet (aprox.)	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas Inches
60X120	2	1.44	31	32	46.08	992	23,62"X47,24"
60X60	3	1.08	24	48	51.84	1152	23,62"X23,62"
30X60	6	1.08	21	48	51.84	1008	11,81"X23,62"

: 24/01/2022

BALDOCER