DOLCE

Керамогранит коллекции Dolce - это исключительно точная имитация редких пород оникса, добываемого в дальних уголках Индии. История использования оникса насчитывает тысячелетия, и этот натуральный камень поистине великолепен. Он придает интерьеру изысканность и глубину, блеск и атмосферу комфорта.

DOLCE _

G-231 / G

Бежевый 40x40x0.8 cm





DOLCE_

G-232 / G

Серый 40x40x0.8 cm





DOLCE / DECOR _____

G-231 / G / d01

Бежевый 40x40x0.8 cm







ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ _____

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА _

актеристики	G-231/G	G-232/G	G-231/G/d01	Норматив ТУ 5752-006-54044672-2013
Водопоглощение, %	0.5	0.5	0.5	≤0.5%
Предел прочности при изгибе, МПа	40.11	40.47	39.25	≽35МПа
Износостойкость	3 (750 o6.)	3 (750 o6.)	2 (750 o6.)	Класс износа и количеств оборотов
Термическая стойкость, циклов	10	10	10	10
Устойчивость к образованию пятен, класс	3	3	3	≥ 2
	Предел прочности при изгибе, МПа Износостойкость Термическая стойкость, циклов	Водопоглощение, % 0.5 Предел прочности при изгибе, МПа 40.11 Износостойкость 3 (750 об.) Термическая стойкость, циклов 10	Водопоглощение, % 0.5 0.5 Предел прочности при изгибе, МПа 40.11 40.47 Износостойкость 3 (750 об.) 3 (750 об.) Термическая стойкость, циклов 10 10	Водопоглощение, % 0.5 0.5 0.5 0.5 Предел прочности при изгибе, МПа 40.11 40.47 39.25 Износостойкость 3 (750 об.) 3 (750 об.) 2 (750 об.) Термическая стойкость, циклов 10 10

НОРМА УПАКОВКИ _____

	m ²	kg		m ²	kg	KOJI-BO KOPOBOK	kg kg
40 x 40 x 0.8	0,16	~ 2.9	10	1.6	~ 29	48 (76.8 m²)	1420